

Datenblatt

Pocan T7391 90044 POS151

PBT+PET, 45 % Glasfasern, Spritzguss, verbesserte Oberflächenqualität, erhöhte Temperaturspitzenbelastbarkeit, UV-stabilisiert

ISO Formmassenbezeichnung: ISO 20028-PBT+PET,GF45,GHLMR,09-160

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert ¹
Rheologische Eigenschaften				
C Schmelze-Volumenfließrate (MVR)	260 °C; 5 kg	cm ³ /(10 min)	ISO 1133-1	30
C Verarbeitungsschwindigkeit, parallel	60x60x2; 270 °C / WZ 90°C; 600 bar	%	ISO 294-4	0.2
C Verarbeitungsschwindigkeit, senkrecht	60x60x2; 270 °C / WZ 90°C; 600 bar	%	ISO 294-4	0.8
Nachschwindung, parallel	60x60x2; 120 °C; 4 h	%	ISO 294-4	0.1
Nachschwindung, senkrecht	60x60x2; 120 °C; 4 h	%	ISO 294-4	0.1
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)				
C Zug-Modul	1 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	16000
C Bruchspannung	5 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	160
C Bruchdehnung	5 mm/min	%	ISO 527-1,-2	1.9
C Zug-Kriech-Modul	1 h	MPa	ISO 899-1	16500
C Zug-Kriech-Modul	1000 h	MPa	ISO 899-1	15000
C Charpy-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eU	60
C Charpy-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eU	65
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eA	<10
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eA	<10
Izod-Schlagzähigkeit		kJ/m ²	ISO 180-1U	60
Izod-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 180-1U	55
Izod-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 180-1A	<10
Izod-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 180-1A	<10
Biege-Modul	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	15500
Biegefestigkeit	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	260
Randfaserdehnung bei Höchstkraft	2 mm/min	%	ISO 178-A	2.1
Kugeldruckhärte		N/mm ²	ISO 2039-1	250
Thermische Eigenschaften				
C Schmelztemperatur	10 °C/min	°C	ISO 11357-1,-3	225 - 250
C Formbeständigkeitstemperatur	1.80 MPa	°C	ISO 75-1,-2	205
C Formbeständigkeitstemperatur	0.45 MPa	°C	ISO 75-1,-2	225
C Formbeständigkeitstemperatur	8.00 MPa	°C	ISO 75-1,-2	150
Vicat-Erweichungstemperatur	50 N; 120 °C/h	°C	ISO 306	210
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel	23 bis 55 °C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1,-2	0.2
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht	23 bis 55 °C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1,-2	0.8
C Brennverhalten UL 94	1.5 mm	Klasse	UL 94	HB
C Brennverhalten UL 94	0.75 mm	Klasse	UL 94	HB

Datenblatt

Pocan T7391 90044 POS151

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert ¹
C Sauerstoff-Index	Verfahren A	%	ISO 4589-2	21
Wärmeleitfähigkeit	23 °C	W/(m·K)	ISO 8302	0.27
Wärmesicherheit (Kugeleindruckversuch)		°C	IEC 60695-10-2	220
Temperaturindex (Zugfestigkeit)	20000 h	°C	IEC 60216-1	155
Halbzeitintervall (Zugfestigkeit)		°C	IEC 60216-1	10.2
Temperaturindex (Schlagzugzähigkeit)	20000 h	°C	IEC 60216-1	150
Halbzeitintervall (Schlagzugzähigkeit)		°C	IEC 60216-1	13.5
Temperaturindex (elektrische Festigkeit)	20000 h	°C	IEC 60216-1	155
Halbzeitintervall (elektrische Festigkeit)		°C	IEC 60216-1	10.2
Glühdrahtprüfung (GWFI)	2.0 mm	°C	IEC 60695-2-12	750
Elektrische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)				
C Relative Dielektrizitätszahl	100 Hz	-	IEC 60250	4.3
C Relative Dielektrizitätszahl	1 MHz	-	IEC 60250	4.2
C Dielektrischer Verlustfaktor	100 Hz	10 ⁻⁴	IEC 60250	20
C Dielektrischer Verlustfaktor	1 MHz	10 ⁻⁴	IEC 60250	140
C Spezifischer Durchgangswiderstand		Ohm·m	IEC 62631-3	>1E13
C Spezifischer Oberflächenwiderstand		Ohm	IEC 62631-3	>1E15
C Elektrische Durchschlagfestigkeit	1 mm	kV/mm	IEC 60243-1	28
Elektrolytische Korrosionswirkung		Stufe	IEC 60426	A 1
Sonstige Eigenschaften (23 °C)				
C Wasseraufnahme (Sättigungswert)	Wasser bei 23 °C	%	ISO 62	0.3
C Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert)	23 °C; 50 % r.F.	%	ISO 62	0.1
C Dichte		kg/m ³	ISO 1183	1690
Schüttdichte		kg/m ³	ISO 60	800
Formmasse-spezifische Eigenschaften				
C Viskositätszahl		cm ³ /g	ISO 1628-5	80
Herstellbedingungen für Probekörper				
C Spritzgießen-Massetemperatur		°C	ISO 294	270
C Spritzgießen-Werkzeugtemperatur		°C	ISO 294	90
Verarbeitungsempfehlungen				
Trocknungstemperatur Umlufttrockner		°C	-	120
Trocknungszeit Umlufttrockner		h	-	4-8
Restfeuchtigkeit		%	nach Karl Fischer	0.00-0.02
Massetemperatur (Tmin - Tmax)		°C	-	260-280
Werkzeugtemperatur		°C	-	80-100

Hinweise

Datenblatt

Pocan T7391 900044 POS151

1 Typische Eigenschaften: Nicht als Spezifikationen anzusehen

C Diese Eigenschaftsmerkmale sind Bestandteil der Kunststoffdatenbank CAMPUS und basieren auf dem international festgelegten Katalog von Grunddaten für Kunststoffe ISO 10350.

Datenblatt

Pocan T7391 900044 POS151

Haftungsausschluss

Haftungsklausel für Handelsprodukte

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Prüfwerte

Die angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt. Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbindliche Mindestwerte. Bitte beachten Sie, dass die Eigenschaften durch die Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen und durch die Einfärbung unter Umständen erheblich beeinflusst werden können.

Verarbeitungshinweise

Bei der Verarbeitung können unter den empfohlenen Verarbeitungsbedingungen geringe Mengen Spaltprodukte abgegeben werden. Gemäß Sicherheitsdatenblatt ist die Einhaltung der angegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte durch ausreichende Absaugung und Belüftung am Arbeitsplatz sicherzustellen, um Gesundheit und Wohlbefinden der Maschinenbediener nicht zu beeinträchtigen. Die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen dürfen nicht wesentlich überschritten werden, um eine stärkere partielle Zersetzung des Polymeren und Abspaltung von flüchtigen Zersetzungsprodukten zu vermeiden. Da überhöhte Temperaturen meist auf Bedienfehler oder Störungen in den Heizsystemen zurückzuführen sind, ist diesbezüglich besondere Sorgfalt und Kontrolle notwendig.

© Envalior Deutschland GmbH | DE 40474 DÜSSELDORF | Deutschland
