

Durethan BTC67ZH3.0EF 900117

PA 6, 67 % Mineral, Spritzguss, verbesserte Wärmeleitfähigkeit, wärmestabilisiert

ISO Formmassenbezeichnung: ISO 16396-PA 6,MD67,GHR,S10-140

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert ¹	
				spritzfrisch	konditioniert
Rheologische Eigenschaften					
C Verarbeitungsschwindung, parallel	60x60x2	%	ISO 294-4	0.9	
C Verarbeitungsschwindung, senkrecht	60x60x2	%	ISO 294-4	0.7	
Nachschwindung, parallel	60x60x2	%	ISO 294-4	0.15	
Nachschwindung, senkrecht	60x60x2	%	ISO 294-4	0.15	
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)					
C Zug-Modul	1 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	8800	3000
C Bruchspannung	5 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	90	55
C Bruchdehnung	5 mm/min	%	ISO 527-1,-2	3.5	13
C Charpy-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eU	70	170
C Charpy-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eU	50	50
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eA	<10	<10
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eA	<10	<10
Izod-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 180-1U	60	140
Izod-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 180-1U	50	50
Izod-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 180-1A	<10	10
Izod-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 180-1A	<10	<10
Biege-Modul	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	8900	3300
Biegefestigkeit	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	170	90
Randfaserdehnung bei Höchstkraft	2 mm/min	%	ISO 178-A	5	7
3.5 % - Biegespannung	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	160	70
Kugeldruckhärte		N/mm ²	ISO 2039-1	294	148
Thermische Eigenschaften					
C Schmelztemperatur	10 °C/min	°C	ISO 11357-1,-3	222	
C Formbeständigkeitstemperatur	1.80 MPa	°C	ISO 75-1,-2	120	
C Formbeständigkeitstemperatur	0.45 MPa	°C	ISO 75-1,-2	189	
Vicat-Erweichungstemperatur	50 N; 120 °C/h	°C	ISO 306	208	
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel	23 bis 55 °C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1,-2	0.5	
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht	23 bis 55 °C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1,-2	0.5	
Wärmeleitfähigkeit, in-plane		W/(m·K)	ISO 22007-4	1.1	
Wärmeleitfähigkeit, through-plane		W/(m·K)	ISO 22007-4	1.0	
C Brennverhalten UL 94	0.75 mm	Klasse	UL 94	HB	
Elektrische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)					
C Spezifischer Durchgangswiderstand		Ohm·m	IEC 62631-3	1.50E+13	
C Spezifischer Oberflächenwiderstand		Ohm	IEC 62631-3	3.40E+13	
C Elektrische Durchschlagfestigkeit	1 mm	kV/mm	IEC 60243-1	33	
C Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI	Prüflösung A	Stufe	IEC 60112	600	
Sonstige Eigenschaften (23 °C)					
C Dichte		kg/m ³	ISO 1183	2170	
Schüttdichte		kg/m ³	ISO 60	1195	



Durethan BTC67ZH3.0EF 900117

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert ¹	
				spritzfrisch	konditioniert
Herstellbedingungen für Probekörper					
C Spritzgießen-Massetemperatur		°C	ISO 294	290	
C Spritzgießen-Werkzeugtemperatur		°C	ISO 294	80	
Verarbeitungsempfehlungen					
Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner		°C	-	80	
Trocknungszeit Trockenlufttrockner		h	-	2-6	
Massetemperatur (Tmin - Tmax)		°C	-	280-300	
Werkzeugtemperatur		°C	-	80-120	

Hinweise

1 Typische Eigenschaften: Nicht als Spezifikationen anzusehen

C Diese Eigenschaftsmerkmale sind Bestandteil der Kunststoffdatenbank CAMPUS und basieren auf dem international festgelegten Katalog von Grunddaten für Kunststoffe ISO 10350.



Durethan BTC67ZH3.0EF 900117

Haftungsausschluss

Haftungsklausel für Handelsprodukte

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Prüfwerte

Die angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt. Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbindliche Mindestwerte. Bitte beachten Sie, dass die Eigenschaften durch die Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen und durch die Einfärbung unter Umständen erheblich beeinflusst werden können.

Verarbeitungshinweise

Bei der Verarbeitung können unter den empfohlenen Verarbeitungsbedingungen geringe Mengen Spaltprodukte abgegeben werden. Gemäß Sicherheitsdatenblatt ist die Einhaltung der angegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte durch ausreichende Absaugung und Belüftung am Arbeitsplatz sicherzustellen, um Gesundheit und Wohlbefinden der Maschinenbediener nicht zu beeinträchtigen. Die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen dürfen nicht wesentlich überschritten werden, um eine stärkere partielle Zersetzung des Polymeren und Abspaltung von flüchtigen Zersetzungsprodukten zu vermeiden. Da überhöhte Temperaturen meist auf Bedienfehler oder Störungen in den Heizsystemen zurückzuführen sind, ist diesbezüglich besondere Sorgfalt und Kontrolle notwendig.

Konditionierung

Konditionierung in Anlehnung an ISO 1110 (70 °C; 62 % r. F.)

© Envalior Deutschland GmbH | DE 50569 KÖLN | Deutschland

