

Durethan ECOBKV60H2.0EF 900116

PA 6, 60 % Glasfasern, Spritzguss, leichtfließend, wärmostabilisiert, 60 % nachhaltige Rohstoffe - recycelt

ISO Formmassenbezeichnung: ISO 16396-PA 6,GF60 (R),GHR,S10-220

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert ¹	
				spritzfrisch	konditioniert
Rheologische Eigenschaften					
C Verarbeitungsschwindung, parallel	60x60x2; 280 °C / WZ 80 °C; 600 bar	%	ISO 294-4	0.32	
C Verarbeitungsschwindung, senkrecht	60x60x2; 280 °C / WZ 80 °C; 600 bar	%	ISO 294-4	0.40	
Nachschwindung, parallel	60x60x2; 120 °C; 4 h	%	ISO 294-4	0.03	
Nachschwindung, senkrecht	60x60x2; 120 °C; 4 h	%	ISO 294-4	0.06	
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)					
C Zug-Modul	1 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	20000	12000
C Bruchspannung	5 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	225	145
C Bruchdehnung	5 mm/min	%	ISO 527-1,-2	2.4	3.5
C Charpy-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eU	90	90
C Charpy-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eU	90	90
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eA	16	23
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 179-1eA	16	15
Izod-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 180-1U	80	80
Izod-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 180-1U	80	80
Izod-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m ²	ISO 180-1A	16	20
Izod-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m ²	ISO 180-1A	16	15
Biege-Modul	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	19300	12800
Biegefestigkeit	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	365	235
Randfaserdehnung bei Höchstkraft	2 mm/min	%	ISO 178-A	2.8	3.6
3.5 % - Biegespannung	2 mm/min	MPa	ISO 178-A		235
C Durchstoß-Maximalkraft	23 °C	N	ISO 6603-2	1250	1350
C Durchstoß-Maximalkraft	-30 °C	N	ISO 6603-2	1100	1150
C Durchstoß-Arbeit	23 °C	J	ISO 6603-2	3.1	4.7
C Durchstoß-Arbeit	-30 °C	J	ISO 6603-2	2.2	2.2
Kugeldruckhärte		N/mm ²	ISO 2039-1	255	155
Thermische Eigenschaften					
C Schmelztemperatur	10 °C/min	°C	ISO 11357-1,-3	222	
C Formbeständigkeitstemperatur	1.80 MPa	°C	ISO 75-1,-2	213	
C Formbeständigkeitstemperatur	0.45 MPa	°C	ISO 75-1,-2	220	
Vicat-Erweichungstemperatur	50 N; 120 °C/h	°C	ISO 306	210	
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel	23 bis 55 °C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1,-2	0.12	
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht	23 bis 55 °C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1,-2	0.75	
Elektrische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)					
C Relative Dielektrizitätszahl	100 Hz	-	IEC 60250	5.3	11.2
C Relative Dielektrizitätszahl	1 MHz	-	IEC 60250	4.7	5.1
C Dielektrischer Verlustfaktor	100 Hz	10 ⁻⁴	IEC 60250	164	2149
C Dielektrischer Verlustfaktor	1 MHz	10 ⁻⁴	IEC 60250	177	651
C Spezifischer Durchgangswiderstand		Ohm-m	IEC 62631-3	5.8E12	8E9



Durethan ECOBKV60H2.0EF 900116

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert ¹	
				spritzfrisch	konditioniert
C Elektrische Durchschlagfestigkeit	1 mm	kV/mm	IEC 60243-1	33	33
C Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI	Prüflösung A	Stufe	IEC 60112	600	
Sonstige Eigenschaften (23 °C)					
C Wasseraufnahme (Sättigungswert)	Wasser bei 23 °C	%	ISO 62	3.6	
C Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert)	23 °C; 50 % r.F.	%	ISO 62	1.3	
C Dichte		kg/m ³	ISO 1183	1700	
Schüttdichte		kg/m ³	ISO 60	750	
Herstellbedingungen für Probekörper					
C Spritzgießen-Massetemperatur		°C	ISO 294	280	
C Spritzgießen-Werkzeugtemperatur		°C	ISO 294	80	
Verarbeitungsempfehlungen					
Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner		°C	-	80	
Trocknungszeit Trockenlufttrockner		h	-	2-6	
Restfeuchtigkeit		%	nach Karl Fischer	0.05-0.15	
Massetemperatur (T _{min} - T _{max})		°C	-	270-290	
Werkzeugtemperatur		°C	-	80-120	

Hinweise

1 Typische Eigenschaften: Nicht als Spezifikationen anzusehen

C Diese Eigenschaftsmerkmale sind Bestandteil der Kunststoffdatenbank CAMPUS und basieren auf dem international festgelegten Katalog von Grunddaten für Kunststoffe ISO 10350.



Durethan ECOBKV60H2.0EF 900116

Haftungsausschluss

Haftungsklausel für Handelsprodukte

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Prüfwerte

Die angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt. Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbindliche Mindestwerte. Bitte beachten Sie, dass die Eigenschaften durch die Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen und durch die Einfärbung unter Umständen erheblich beeinflusst werden können.

Verarbeitungshinweise

Bei der Verarbeitung können unter den empfohlenen Verarbeitungsbedingungen geringe Mengen Spaltprodukte abgegeben werden. Gemäß Sicherheitsdatenblatt ist die Einhaltung der angegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte durch ausreichende Absaugung und Belüftung am Arbeitsplatz sicherzustellen, um Gesundheit und Wohlbefinden der Maschinenbediener nicht zu beeinträchtigen. Die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen dürfen nicht wesentlich überschritten werden, um eine stärkere partielle Zersetzung des Polymeren und Abspaltung von flüchtigen Zersetzungsprodukten zu vermeiden. Da überhöhte Temperaturen meist auf Bedienfehler oder Störungen in den Heizsystemen zurückzuführen sind, ist diesbezüglich besondere Sorgfalt und Kontrolle notwendig.

Konditionierung

Konditionierung in Anlehnung an ISO 1110 (70 °C; 62 % r. F.)

© Envalior Deutschland GmbH | DE 50569 KÖLN | Deutschland

